Informatief specificatieformulier: doetinchem dikformaat

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd		
	Vormbak					
	Strengpers					
	Handvorm	X	X			
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster				
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)	red_brown			
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte:	215 x 103 x 66	mm			
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm	T2				
	4 x 3 x 2					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm	Rm				
	9 x 7 x 5					
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)					
	Matig zuigend (0.5 – 1.5)					
	Normaal zuigend (1.5 – 4.0)	X				
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming	10				
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa	1725				
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm	D2				
	5%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2	X			
Warmtegeleidbaarheid		0,53				
Waterdampdoorlatendheid		50/100				
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie	1a				
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.	17,5				

IKOBKB BRL 1007

Certificaatnummer: IKB1041

ENGELS BAKSTEEN

Steenstraat 8b, 5981 AE Panningen (NL)

Artikelnummer:

16251421

Leverancier:

Engels Panningen
Ninnesweg (ter hoogte van nummer 11)
5981 PA Panningen
Tel: +31 (0)77 306 04 95
E-mail: panningen@baksteen.nl

J. Engels, COO

Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: **www.baksteen.nl**