

Informatief specificatieformulier: highgrove yellow dikformaat

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: IKB1041	
	Vormbak					
	Strengpers					
	Handvorm	X	X			
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster			 Steenstraat 8b, 5981 AE Panningen (NL)	
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)				
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte: 214 x 103 x 66 mm			Artikelnummer:		
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm			T1	16258921	
	6 x 4 x 3					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm			Rm	Leverancier:	
	9 x 7 x 6					
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)				Engels Panningen Ninnesweg (ter hoogte van nummer 11) 5981 PA Panningen Tel: +31 (0)77 306 04 95 E-mail: panningen@baksteen.nl	
	Matig zuigend (0.5 - 1.5)					
	Normaal zuigend (1.5 - 4.0)			X		
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming			10		
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa			1635		
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm			D1		
	10%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2	X			
Warmtegeleidbaarheid				0,49		
Waterdampdoorlatendheid				50/100		
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie			1a	 J. Engels, COO	
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			10		
					Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl	