

Informatief specificatieformulier: ebbe waalformaat

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: K14467	
	Vormbak	X				
	Strengpers					
	Handvorm					
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster			 ENGELS BAKSTEEN Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt (NL)	
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)		red_brown		
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		
		Bezand		Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte: 210 x 99 x 50 mm			Artikelnummer:		
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm			T2	25046701	
	4 x 2 x 2					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm			R1	Leverancier: Engels Oeffelt Kruispunt 26 5441 PB Oeffelt Tel: +31 (0)77 306 04 95 E-mail: oeffelt@baksteen.nl	
	9 x 6 x 4					
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)					
	Matig zuigend (0.5 - 1.5)					
	Normaal zuigend (1.5 - 4.0)			X		
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming			12		
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa			1850		
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm			D2		
	5%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2	X			
Warmtegeleidbaarheid				0,51		
Waterdampdoorlatendheid				50/100		
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie			1a	 J. Engels, COO	
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			20		
					Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl	