

Informatief specificatieformulier: gabbro waalformaat

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: K14467	
	Vormbak	X				
	Strengpers					
	Handvorm					
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster				 ENGELS BAKSTEEN Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt (NL)
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)		brown, black		
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		
		Bezand		Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte: 210 x 99 x 50 mm				Artikelnummer:	
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm				25047401	
	4 x 2 x 2					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm				Leverancier:	
	9 x 6 x 4					
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)				Engels Oeffelt Kruispunt 26 5441 PB Oeffelt Tel: +31 (0)77 306 04 95 E-mail: oeffelt@baksteen.nl	
	Matig zuigend (0.5 - 1.5)					
	Normaal zuigend (1.5 - 4.0)					X
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming				12	
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa				1850	
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm				D2	
	5%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2		X		
Warmtegeleidbaarheid					0,51	
Waterdampdoorlatendheid					50/100	
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie				1a	
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.				20	
					 J. Engels, COO	
					Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl	